Лицевой слой

Белая дизайнерская бумага для печати с внешней отделкой и тактильным эффектом.

SWS909AWA

SWS909PAPER ACRYLIC W60

Вес	100g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	130µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе акрилатов.


Подложка

W60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60 g/m²	±5%ISO536
Толщина	55 µm	±5%ISO534

Ламинат

Общая толщина	190µm	±10% ISO 534



Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	5 °C	
Диапазон рабочих температур (через 24 после оклеивания)	-5°C to 70°C	
Первоначальная адгезия	≥9N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥8 N/25mm	FTM 2

SWS909	
ACRYLIC	
W60	

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности при низкой температуре.

Применение и использование

Материал предназначен для широкого применения в рекламных и промышленных целях, включая этикетки на вина и алкогольные напитки. Не рекомендуется для применения на поверхности с малым диаметром.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка.

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения

12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.