ARO1HM13-24WG

Бумага GLOSS PAPER ARO1HM13-24 WG

Лицевой слой

Белая высокоглянцевая бумага литого мелования для печати этикеток.

Вес	80g/m² ±5 %	ISO 536
Толщина	90µm ±5 %	ISO 534

Адгезив

Клей с хорошей начальной липкостью,высокой адгезией и сопротивлением на сдвиг на основе каучуков.

Подложка

WG60 Бумага силиконизированная белая

Вес	60	g/m²	±5%ISO536
Толщина	50	µm	±5%ISO534

Ламинат

Общая толщина	140µm	±10% ISO 534

Технические показатели

Минимальная температура этикетирования	0 °C
Диапазон рабочих температур (через 24 после оклеивания)	-18°C to 60°C

Первоначальная адгезия	≥15 N/25mm	FTM 9
Уровень адгезии 90°	≥17N/25mm	FTM 2

Технические показатели адгезива


Клей характеризуется высокой начальной липкостью, усиленной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные поверхности.

Применение и использование

Материал предназначен для применения в рекламных и промышленных целях, включая этикетки на вина и алкогольные напитки, где требуется усиленная адгезия. Бумага литого мелования обладает большей жесткостью и сопротивлением на изгиб, что определяет особое поведение готовых этикеток в этикетировочных автоматах и требует тестирования материала в конкретных условиях эксплуатации.

Печать и отделка

Лицевой материал пригоден для печати всеми традиционными технологиями, флексографской (УФ, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Также возможно горячее и холодное тиснение фольгой, лакировка. На печатной машине рекомендуется контролировать температуру и давление при печати, рекомендуется использование острого высечного инструмента.



ARO1	
HM	
WG60	

Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации.

Срок хранения:

12 месяцев при температуре 23 ± 2 ° C и относительной влажности 50 ± 5%.

Все рекомендации и техническая информация заявленная, относительно продукции, поставляемой ООО" Флексо-Пак", основаны на испытаниях, но не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция продается в соответствии с общими условиями продаж согласно договора.